



















	Clasificación ISO 10874 EN 685	 	21 -
	Tratamiento de protección	-	Supreme Protection
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1,50mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,15mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	1,210kg/m ²
	Formato	ISO 24341 (EN 426)	3x35m 4x35m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C _{fl} - S ₁
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,35mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	-
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	12dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	0,02m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)

www.tarkettlatam.com



Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por _____ Fecha: 30-03-2020