

CÓDIGO	CAL-FT-MASTPOL-01
FECHA	26/08/2024

MASTICO POLIMÉRICO

CARACTERÍSTICAS

Compuesto en polvo resanador para bases de concreto, baldosín, madera o similares. Mezcla de cemento con cargas minerales y copolímero en polvo redispersable.



INSTRUCCIONES DE USO	<p>1. Limpie y retire las manchas de aceite, grasa, mugre y elementos sueltos. 2. Adicione 1 (un) galón(3,75Ltrs) de agua LIMPIA por unidad de 10 kilos de MASTICO POLIMERICO. 3. Adicione el agua sobre el compuesto sólido. Mezcle hasta lograr una mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos. 4. En superficies porosas es aconsejable humedecer la placa con agua. 5. Aplique la mezcla sobre la superficie con la ayuda de una llana metálica. 6. Dejar secar durante 24 horas y proceder a aplicar el adhesivo VINISOL para instalar el piso correspondiente. 7. Se puede aplicar hasta 3 capas finas de 1mm de espesor cada una, dejar secar entre capas.</p>
VENTAJAS	<p>1. Fácil dispersión en agua y libre de grumos. 2. No se separa el material sólido. 3. Excelente adhesión a las superficies. 4. Permanece elástico y resistente a la Indentación. 5. No requiere adicionar mastico líquido. 6. Resistente.</p>
PRECAUCIONES	<p>1. Evite instalar sobre placas arenosas sin la resistencia adecuada. La resistencia deber mínimo de 2500 libras por pulgada. 2. Compruebe que la base esté completamente lisa, seca, firme, sin perforaciones , libres de grasa, polvo o aceite. 3. Realice pruebas de humedad. 4. Aplique exclusivamente áreas internas. 5. Si tiene alguna duda comuníquese con el departamento técnico de Vinisol</p>
ALMACENAMIENTO	<p>1. Mantenga el recipiente bien cerrado, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. 2. Una vez destapado y luego de usar el producto; cierre herméticamente la bolsa con el sobrante y consumase en el menor tiempo posible.</p>
RENDIMIENTO	<p>Una unidad de mastico rinde de 12 a 15 m² por capa; dependiendo de la porosidad de la placa y el espesor aplicado.</p>