

CÓDIGO	CAL-FT-MASTP-01
FECHA	26/08/2024

MASTICO POLVO

CARACTERÍSTICAS

Es una mezcla en base a cemento gris "Pórtland", minerales con tamaño de grano fino y dispersantes de carga. La presentación en sacos de papel de 10 kg.



PREPARACIÓN	El líquido y el polvo deben ser mezclados en proporciones de una unidad de líquido y una unidad de polvo así: 1 galón líquido por 10 Kg de mastico polvo. Gradualmente añada el polvo sobre el líquido mezclando perfectamente en un balde o una batea. El mastico se utiliza para resanar placas.
APLICACIÓN	Retire con espátula las protuberancias, alise la superficie con esmeril y luego barra muy bien. Humedezca uniformemente la placa para asegurar buena adherencia a la superficie. Utilice llana metálica lisa para aplicar el mastico. Esparza la mezcla uniforme en áreas pequeñas, afine inmediatamente la superficie para dar un acabado liso. El secamiento entre una mano y otra de mastico debe ser mínimo de 12 horas, permitiendo que la superficie adquiera dureza, puliendo entre capa y capa con esmeril. Cuando el mastico haya secado completamente cerciórese que este liso y limpio para proceder a la instalación del piso.
ALMACENAMIENTO	Se debe almacenar en lugares frescos y secos, una vez destapado se debe consumir en el menor tiempo posible para evitar la pérdida de propiedades. No se debe almacenar en lugares húmedos.
MANIPULACIÓN	Protección: No se requieren medidas de precaución especiales, pero es conveniente emplear guantes de caucho. La materia prima básica de este producto está clasificada "como un producto no peligroso en ninguna categoría".
RECOMENDACIONES	El mastico: No debe utilizarse en placas que no reúnan las condiciones apropiadas de resistencia. No aísla humedad. No da resistencia a placas arenosas.