





















**LÍNEA  
EXCLUSIVE 260**

	Clasificación ISO 10874 EN 685		23
			31
	Tratamiento de protección	-	Extreme Protection
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,60mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,25mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	1,690kg/m <sup>2</sup>
	Formato	ISO 24341 (EN 426)	4x30m 3x30m 2x30m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - S <sub>1</sub>
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,35 mm
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	19dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	0,04 m <sup>2</sup> K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

www.tarkettlatam.com



Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por \_\_\_\_\_ Fecha: 30-03-2020