



# MADEFORT AV

FECHA ELAB: 11 07 2008

FECHA ENTREGA: 24/09/2020

PAG:1 de 1

REV #: 2

## TIPO

Adhesivo base solvente formulado a partir de cauchos de Policloropreno y resinas especiales, específicamente recomendado en la industria de tapicería, acabados en construcción, enchapados de muebles y carpintería.

## CARACTERÍSTICAS

**Aspecto:** líquido viscoso

**Brochabilidad:** Excelente

**Color:** crema

**Contenido de Sólidos:** 22.5 ± 1.5%

**Olor:** característico a solventes orgánicos

**Solubilidad :** Removedor 222 F

**Viscosidad:** 2700 – 3200 cp ( 2, 10 rpm, 22°C)

## USOS

1. El Adhesivo **MADEFORT AV** es un producto especialmente formulado para unir, madera, fórmica, aglomerados, chapillas, triplex entre sí o en cualquier combinación; así como para la unión de otros materiales utilizados en la industria de maderas (fabricación de muebles), como son, espumas, fieltros, sintéticos.
2. La adhesión específica (afinidad), fuerza inicial y fuerza final del pegante **MADEFORT AV** son tales que permiten trabajarlo en todo tipo de enchapados de carpintería y mueblería.
3. Ideal para fijar tapetes, guarda escobas y demás acabados en construcción.
4. Tiene amplias aplicaciones en tapicería de muebles y automotores.

5. Dentro de las ventajas comparativas con relación a los pegantes de PCP tradicionales se cuentan: excelente comportamiento en operaciones de post formado en donde el pegante **MADEFORT AV** desarrolla altas fuerzas a temperaturas elevadas en cortos tiempos de secado. Muy buena resistencia de la película de pegante a los productos (tintillas, selladores, thinners) usados en el acabado del mueble. Altísimas fuerzas iniciales en muebles que tienen curvas pronunciadas, buena brochabilidad y amplios tiempos abiertos.

## MANEJO

- El adhesivo **MADEFORT AV** se aplica sobre las superficies a unir, con cepillo, brocha o espátula.
- Las superficies deben estar ligeramente ásperas y libres de polvo, grasas, tintas, aceites.
- Aplique una mano abundante de **MADEFORT AV** ambos lados. Deje secar durante 10 ó 55 minutos pero no más de 80. En caso de materiales porosos aplique una segunda mano una vez la primera haya secado por lo menos 10 minutos.
- Cuando haya secado el pegante (no más de 80 minutos después de haber aplicado la última mano) junte las superficies ejerciendo presión con rodillo, prensa, martillo o sentando firmemente.

## PRECAUCIONES

- Vida útil: 12 meses
- Contiene solventes inflamables, utilícelo en áreas abiertas y/o ventiladas, lejos de chispas, llama o calor excesivo.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel.
- Utilice envases de boca angosta para su manejo en planta, use preferiblemente dosificadores o dispensadores de pegante

Esta información es a nuestro entender enteramente confiable. Recomendamos a los usuarios realizar sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus materiales específicos.

Consulte nuestro Dpto. técnico PBX 7761800 [incapsa@incap.co](mailto:incapsa@incap.co) Bogotá